

4539

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Kaplamalar ve yalıtım

Comments : Utilisation intérieure uniquement

Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique.



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Ağırlık	455 (+/- 25 g)		g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Taban kumaş	Fiberglass			
Kaplama	Polyurethane both side			
Enleri	152		cm	
Parça boyları	50		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	450	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	10	15	daN	NF EN ISO 4674-2
Sıcak direnci	150		°C	(100h)
Ateşe dayanıklılık	M0			NF P 92 503

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

