

4991

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Kaplamalar ve yalıtım, Separasyon perdeleri

Comments : Utilisation intérieure uniquement

Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique.

/!\Coloris blanc (004) Résistance à la déchirure : 4.5/2.5 daN



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Ağırlık	600 (+/- 50 g)		g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Taban kumaş	Fiberglass			
Kaplama	PVC			
Enleri	160		cm	
Parça boyları	50		ml	

Genel hususiyeti

Kumaş direnci

Gerilme direnci	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	PILab02
Ateşe dayanıklılık	M1			NF P 92 503

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

