

AIRTECH 2

Технические условия

Рекомендованное использование : Ветрозащита, Верхние крыши, Сетки

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Вес		270	g/m ²	ISO 3801
Ветровая эффективность		80	%	XP G39-100-3
Пористость		31	%	
Ширина ткани	315	315	cm	
Длина рулона	60	250	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	40	25	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

