

AIRTECH 80

Fiche technique

Applications : Brises vent, Couverture de bennes, Grilles

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Poids		275	g/m ²	ISO 3801
Efficacité au vent		80	%	XP G39-100-3
Porosité		31	%	
Laize	315	315	cm	
Longueur de rouleau	60	250	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	135	130	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	35	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence		6	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid		-30	°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur		70	°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

