Aktualizacja 12-05-2025

AIRTECH 80

Karta techniczna

Zalecane użycie : Osłony przed wiatrem, Pokrycia wywrotek, Siatki

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Ciężar	275		g/m²	ISO 3801
Efektywność wiatrowa	80		%	XP G39-100-3
Porowatość	31		%	
Szerokości	315	315	cm	
Nawoje rolek	60	250	mb	
Odporność tkaniny				
Odporność na zerwanie	135	130	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

SYSTEM LOWICK

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.