

AIRTECH

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Windschutz, Container Abdeckplanen, Sichtschutz

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Gewicht	350		g/m ²	ISO 3801
Windbremsung	82		%	XP G39-100-3
Porosität	28		%	
Breiten	315		cm	
Schnittlängen	60		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)






SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

