

AIRTECH

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Frangivento, Over top covers, Frangivista

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Peso	350		g/m²	ISO 3801
Riduzione del vento	82		%	XP G39-100-3
Porosità	28		%	
Altezze	315		cm	
Lunghezza di taglio	60		ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	[24h]



**SYSTEM
LOWICK**



**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

