

# AIRTECH

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Osłony przed wiatrem, Pokrycia wywrotek, Siatki

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Ciężar	350		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Efektywność wiatrowa	82		%	XP G39-100-3
Porowatość	28		%	
Szerokości	315	315	cm	
Nawoje rolek	60	250	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)



SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

