

Arcade FR

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : kleine Strukturen, Schutzdächer für Terrassen, Korbmarkise, Sonnensegel

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	550 dTex PES HT 495 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	500		g/m ²	ISO 3801
Breiten	150 150 250 250 302 302		cm	
Schnittlängen	30 60 30 60 30 60		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Verbleibende Verformung	<1	<3	%	NF EN 15619
Dehnung unter Last	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	[24h]
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

