

Arcade FR

Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Markizy tarasowe, Markizy koszowe, Żagiel zacieniający

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	500		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	150 150 250 250 302 302		cm	
Nawoje rolek	30 60 30 60 30 60		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
Trudno zapalność	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

