

Arcade FR

Технические условия

Рекомендованное использование : Мелкие сооружения, Террасные маркизы, Маркизы, Парусные маркизы

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	550 dTex PES HT			
	495 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	500		g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	150 150 250 250 302 302		cm	
Длина рулона	30 60 30 60 30 60		ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<3	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

