

Arcade FR

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Küçük yapılar, Teras tenteleri, Tenteler, Yarasa güneşlik

| Özellikler | Değerler | | Birimler | Standartlar |
|-------------------------|---------------------------------|------|------------------|-------------|
| | Çözgü | Atkı | | |
| Genel hususiyeti | | | | |
| Taban kumaş | 550 dTex PES HT 495 den | | | |
| Kaplama | PVC Lowick kaplama çift taraflı | | | |
| Yüzey Kaplaması | Cleangard Lak çift taraflı | | | |
| Ağırlık | 500 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Enleri | 150 150 250 250 302 302 | | cm | |
| Parça boyları | 30 60 30 60 30 60 | | ml | |

Kumaş direnci

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---------|---------------------------|
| Gerilme direnci | 150 | 150 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Yırtılmazlık direnci | 15 | 15 | daN | EN 17679 / DIN 53363 |
| Yapışma kuvveti | 7 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Ağırlık altında uzuma | <1 | <3 | % | NF EN 15619 |
| Kalan deformasyon | <0.4 | <1.2 | % | NF EN 15619 |
| Soğuk direnci | -30 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Sıcak direnci | 70 | | °C | [24h] |
| Ateşe dayanıklılık | M2 | | | NF P 92 503 |
| | B1 | | | DIN 4102 |
| | BS | | | BS 7837 |
| | B-s2-d0 | | | Euroclasses EN 13501-1 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |
| | CSFM Title19 | | | CSFM Title 19 |



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

