

Arcade FR

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Küçük yapılar, Teras tenteleri, Tenteler, Yarasa güneşlik

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	550 dTex PES HT 495 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	500		g/m ²	ISO 3801
Enleri	150 150 250 250 302 302		cm	
Parça boyları	30 60 30 60 30 60		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<3	%	NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Ateşe dayanıklılık	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

