

Blocklight

Karta techniczna

Zalecane użycie : Markizy tarasowe, Pergole, Markizy koszowe, Lekkie namioty – Namioty składane, Glamping -luksusowy kamping-, Żagiel zacierający

Uwagi : 100% OPAQUE

Charakterystyka	Wartości				Jednostki	Normy
	Osnowa		Wątek			
Cechy ogólne						
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den					
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne					
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie					
Ciężar	640				g/m ²	ISO 3801
Szerokości	250	250	300	300	cm	
Nawoje rolek	30	60	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	7	daN/5cm	NF EN ISO 2411	
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30	°C	NF EN 1876-2	
Wytrzymałość na ciepło	70	°C	[24h]	
Trudno zapalność	M2	NF P 92 503		
	B1	DIN 4102		
	NFPA 701	NFPA 701		
	CSFM Title19	CSFM Title 19		



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

