

Blocklight

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Teras tenteleri, Pergolalar, Tenteler, Küçük yapılar, Tatil çadırı, Yarasa güneşlik

Comments : 100% OPAQUE

Özellikler	Değerler				Birimler	Standartlar
	Çözgü		Atkı			
Genel hususiyeti						
Taban kumaş	550 dTex PES HT 495 den					
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı					
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı					
Ağırlık	640				g/m ²	ISO 3801
Enleri	250	250	300	300	cm	
Parça boyları	30	60	30	60	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	150	150	daN/5cm		NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	15	15	daN		DIN 53.363
Yapışma kuvveti	7		daN/5cm		NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<3	%		NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<0.8	%		NF EN 15619
Soğuk direnci	-30		°C		NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C		[24h]
	M2				NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	NFPA 701				NFPA 701
	CSFM Title19				CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

