

Coverlac

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Coperta di piscina

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		700	g/m ²	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	30	25	daN	DIN 53.363
Aderenza		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

