

DICRISTAL 100 PLUS S2

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	1		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	1220		g/m ²	ISO 3801
Transmisja światła	up to 92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

Odporność tkaniny

Elastyczność	46		PHR	
Odporność na zerwanie	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Wydłużenie przy zerwaniu	>200		%	ISO 527-3/2/200
Stabilność wymiarowa	max <1.5		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Dodatkowa kurczliwość wymiarowa	max <2		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Dodatkowa kurczliwość wymiarowa	max <4.5		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Wytrzymałość na zimno	-25		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. [+33] 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

