

# DICRISTAL 100 PLUS

## Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

### Características generales

Revestimiento	PVC			
Espesor	0.965		mm	ISO 5084
Peso	1210		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	140		cm	
Longitudes de corte	30		ml	

### Resistencia del tejido

Alargamiento a la rotura	324	310	%	ASTM D 882
Cold resistance	-20		°C	ASTM D 1790
Estabilidad dimensional	5		%	10 min / 50°



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

