

DICRISTAL 100 PLUS

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Enduction	PVC			
Epaisseur	0.965		mm	ISO 5084
Poids	1210		g/m ²	ISO 3801
Laize	140		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

Résistance du tissu

Allongement à la rupture	324	310	%	ASTM D 882
Tenue au froid	-20		°C	ASTM D 1790
Stabilité Dimensionnelle	5		%	10 min / 50°



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

