

# DICRISTAL 100 PLUS

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile

| Caratteristiche                 | Valori |       | Unità            | Normative |
|---------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|
|                                 | Ordito | Trame |                  |           |
| <b>Caratteristiche generali</b> |        |       |                  |           |
| Spalmatura                      | PVC    |       |                  |           |
| Spessore                        | 0.965  |       | mm               | ISO 5084  |
| Peso                            | 1210   |       | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801  |
| Altezze                         | 140    |       | cm               |           |
| Lunghezza di taglio             | 30     |       | ml               |           |

## Resistenza del tessuto

|                           |     |     |    |              |
|---------------------------|-----|-----|----|--------------|
| Allungamento alla rottura | 324 | 310 | %  | ASTM D 882   |
| Resistenza al freddo      | -20 |     | °C | ASTM D 1790  |
| Stabilità dimensionale    | 5   |     | %  | 10 min / 50° |



### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

