

DICRISTAL 50 PLUS S1

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples, Glamping

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	610	g/m ²		ISO 3801
Transmission lumineuse	up to 92	%		
Laize	140	cm		
Longueur de rouleau	50	ml		

Résistance du tissu

Flexibilité	40	PHR	
Résistance à la rupture	>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Allongement à la rupture	>200	%	ISO 527-3/2/200
Retrait dimensionnel	max <1	%	DIN 53377 [24h / 23°C]
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <1.5	%	DIN 53377 [10 min / 50°C]
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <3	%	DIN 53377 [10 min / 80°C]
Résistance aux intempéries	PASS [3000 hours]		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Tenue au froid	-15	°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

