

DICRISTAL 50 PLUS S2

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.5		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	610		g/m ²	ISO 3801
Transmisión de luz	up to 92		%	
Anchos	140	183	cm	
Longitudes de corte	50	30	ml	
Resistencia del tejido				
Dureza	46		PHR	
Resistencia a la rotura	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Alargamiento a la rotura	>200		%	ISO 527-3/2/200
contracción	max <1		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Contracción dimensional adicional	max <1.5		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Contracción dimensional adicional	max <3		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Resistencia a la intemperie	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistencia al frío	-20		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

