

DICRISTAL 50 PLUS S2

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	610	g/m ²		ISO 3801
Transmission lumineuse	up to 92	%		
Laize	140	183	cm	
Longueur de rouleau	50	30	ml	
Résistance du tissu				
Flexibilité	46		PHR	
Résistance à la rupture	>18	MPa		ISO 527-3/2/200
Allongement à la rupture	>200	%		ISO 527-3/2/200
Retrait dimensionnel	max <1	%		DIN 53377 [24h / 23°C]
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <1.5	%		DIN 53377 [10 min / 50°C]
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <3	%		DIN 53377 [10 min / 80°C]
Résistance aux intempéries	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Tenue au froid	-20	°C		NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

