

DICRISTAL 50 PLUS S2

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		

Caratteristiche generali

Spessore	0.5		mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Transparent Anti UV			
Peso	610		g/m ²	ISO 3801
Trasmissione della luce	up to 92		%	
Altezze	140	183	cm	
Lunghezza di taglio	50	30	ml	

Resistenza del tessuto

Durezza	46		PHR	
Resistenza alla rottura	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Allungamento alla rottura	>200		%	ISO 527-3/2/200
restringimento	max <1		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Ulteriore restringimento dimensionale	max <1.5		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Ulteriore restringimento dimensionale	max <3		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Resistenza alle intemperie	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistenza al freddo	-20		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

