

DICRISTAL 50 PLUS S2

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık		0.5	mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık		610	g/m²	ISO 3801
Light transmission		up to 92	%	
Enleri	140	183	cm	
Parça boyları	50	30	ml	

Kumaş direnci

Flexibility	46		PHR	
Tensile strength	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Kopma uzaması	>200		%	ISO 527-3/2/200
Boyutsal kararlılık	max <1		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Ek boyutsal büzülme	max <1.5		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Ek boyutsal büzülme	max <3		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Weather resistance	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Soğuk direnci	-20		°C	NF EN 1876-2

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

