

DICRISTAL 50 PLUS

Технические условия

Рекомендованное использование : Гибкие окна, Глэмкинг

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.5		mm	ISO 5084
Покрытие	ПВХ			
Лак	Прозрачный анти УФ			
Вес	610		g/m ²	ISO 3801
Light transmission	92		%	
Ширина ткани	140		cm	
Длина рулона	50		ml	
Прочность ткани				
Flexibility	40		PHR	
Предел прочности на разрыв	27.6	24.2	N/mm ²	ASTM D 882-02
Удлинение при разрыве	295	310	%	ASTM D 882
Устойчивость к деформации	1.5		%	10 min / 50°
Устойчивость к деформации	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Weather resistance	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Минимальный температурный режим	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

