

# DICRISTAL 75 PLUS S2

## Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

| Características | Valores  |       | Unidades | Normas |
|-----------------|----------|-------|----------|--------|
|                 | Urdimbre | Trama |          |        |

### Características generales

|                     |                     |      |          |
|---------------------|---------------------|------|----------|
| Espesor             | 0.75                | mm   | ISO 5084 |
| Revestimiento       | PVC                 |      |          |
| Acabado             | Transparent Anti UV |      |          |
| Peso                | 915                 | g/m² | ISO 3801 |
| Transmisión de luz  | up to 92            | %    |          |
| Anchos              | 140                 | cm   |          |
| Longitudes de corte | 30                  | ml   |          |

### Resistencia del tejido

|                                   |          |     |                              |
|-----------------------------------|----------|-----|------------------------------|
| Dureza                            | 46       | PHR |                              |
| Resistencia a la rotura           | >18      | MPa | ISO 527-3/2/200              |
| Alargamiento a la rotura          | >200     | %   | ISO 527-3/2/200              |
| contracción                       | max <1.5 | %   | DIN 53377 (24h / 23°C)       |
| Contracción dimensional adicional | max <2   | %   | DIN 53377 (10 min / 50°C)    |
| Contracción dimensional adicional | max <4.5 | %   | DIN 53377 (10 min / 80°C)    |
| Resistencia a la intemperie       | PASS     |     | EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021 |
| Resistencia al frío               | -30      | °C  | NF EN 1876-2                 |



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

