

DICRISTAL 75 PLUS S2

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Epaisseur	0.75		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	915		g/m ²	ISO 3801
Transmission lumineuse	up to 92		%	
Laize	140		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

Résistance du tissu

Flexibilité	46		PHR	
Résistance à la rupture	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Allongement à la rupture	>200		%	ISO 527-3/2/200
Retrait dimensionnel	max <1.5		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <2		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <4.5		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Résistance aux intempéries	PASS [2000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

