

DICRISTAL 75 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość		0.75	mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar		915	g/m²	ISO 3801
Transmisja światła		92	%	
Szerokości		140	cm	
Nawoje rolek		30	mb	

Odporność tkaniny

Elastyczność		46	PHR	
Odporność na zerwanie	25.4	22.1	N/mm ²	ASTM D 882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	300	310	%	ASTM D 882
Stabilność wymiarowa	2		%	10 min / 50°
Stabilność wymiarowa	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

