

DICRISTAL FR 50 S2

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.5		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	650		g/m²	ISO 3801
Anchos	137		cm	
Longitudes de corte	50		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Alargamiento a la rotura	>200		%	ISO 527-3/2/200
contracción	max <2		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
	max <4		%	DIN 53377 (10 min / 70°C)
Resistencia a la intemperie	PASS			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistencia al frío	-10		°C	NF EN 1876-2
	M2			NF P 92 503
Resistencia al fuego	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837