

# DICRISTAL FR 50 S2

## Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeurs</b>		<b>Unités</b>	<b>Normes</b>
	<b>Chaîne</b>	<b>Trame</b>		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	650	g/m <sup>2</sup>		ISO 3801
Laize	137	cm		
Longueur de rouleau	50	ml		

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Allongement à la rupture	>200	%	ISO 527-3/2/200
Retrait dimensionnel	max <2	%	DIN 53377 [24h / 23°C]
Retrait dimensionnel supplémentaire	max <4	%	DIN 53377 [10 min / 70°C]
Résistance aux intempéries	PASS [2000 hours]		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Tenue au froid	-10	°C	NF EN 1876-2
	M2		NF P 92 503
Résistance au feu	B1		DIN 4102
	BS		BS 7837



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110  
Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

