

DICRISTAL FR 50 S2

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	650		g/m²	ISO 3801
Szerokości	137		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Wydłużenie przy zerwaniu	>200	%	ISO 527-3/2/200
Stabilność wymiarowa	max <2	%	DIN 53377 (24h / 23°C)
	max <4	%	DIN 53377 (10 min / 70°C)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Wytrzymałość na zimno	-10	°C	NF EN 1876-2
	M2		NF P 92 503
Odporność na ogień	B1		DIN 4102
	BS		BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

