

DICRISTAL FR 50

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.5		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	650		g/m ²	ISO 3801
Anchos	137		cm	
Longitudes de corte	50		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	26	24	MPa	ISO 527-3/2/200
	240	260	%	ISO 527-3/2/200
Estabilidad dimensional	-4		%	DIN 53377
Resistencia al frío	-10		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	50		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

