

DICRISTAL FR 50

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur		0.5	mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids		650	g/m ²	ISO 3801
Laize		137	cm	
Longueur de rouleau		50	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	26	24	MPa	ISO 527-3/2/200
Allongement à la rupture	240	260	%	ISO 527-3/2/200
Stabilité Dimensionnelle	-4		%	DIN 53377
Tenue au froid	-10		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	50		°C	[24h]
Résistance au feu		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

