

# DICRISTAL FR 50

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Spessore	0.5		mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Transparent Anti UV			
Peso	650		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezza	137		cm	
Lunghezza di taglio	50		ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	26	24	MPa	ISO 527-3/2/200
	240	260	%	ISO 527-3/2/200
Stabilità dimensionale	-4		%	DIN 53377
Resistenza al freddo	-10		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	50		°C	[24h]
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

