

DICRISTAL FR 50

Технические условия

Рекомендованное использование : Гибкие окна

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.5		mm	ISO 5084
Покрытие	ПВХ			
Лак	Прозрачный анти УФ			
Вес	650		g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	137		cm	
Длина рулона	50		ml	

Прочность ткани

Tensile strength	26	24	MPa	ISO 527-3/2/200
	240	260	%	ISO 527-3/2/200
Устойчивость к деформации	-4		%	DIN 53377
Минимальный температурный режим	-10		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	50		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

