Update 22-05-2026

DICRISTAL 100 PLUS S2

Technical sheet

권장용도 : 투명창

Characteristics	Values		Units	Standards
	Warp	Weft		
일반적 특성				
두께	1		mm	ISO 5084
코팅	PVC			
마감	Transparent Anti UV			
중량	1220		g/m²	ISO 3801
	up to 92		%	
Width	140		cm	
Roll length	30		ml	
직물 저항성				
	46		PHR	
인장강도	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
파단 신율	>200		%	ISO 527-3/2/200
수축	max <1.5		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
추가적인 치수 수축	max <2		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
추가적인 치수 수축	max <4.5		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
	PASS (2000 hours)			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
내한성	-25		°C	NF EN 1876-2

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Values may vary in a tolerance of +/-10%. Specification maybe modified and are subject to manufacturer's requisites. Product compatibility to the application is reserved to the users' appraisal. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data.