

DICRISTAL 100 PLUS

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Poids		1210	g/m ²	ISO 3801
Épaisseur		0.965	mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Laize		140	cm	
Longueur de rouleau		30	m	

Résistance du tissu

Tenue au froid		-20	°C	ASTM D 1790
Allongement à la rupture	324	310	%	ASTM D 882
Stabilité Dimensionnelle		5	%	10 min / 50°



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

