

DICRISTAL 50 PLUS

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles, Glamping

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.5		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	610		g/m ²	ISO 3801
Transmisión de luz	92		%	
Anchos	140		cm	
Longitudes de corte	50		ml	

Resistencia del tejido

Dureza	40		PHR	
Resistencia a la rotura	27.6	24.2	N/mm ²	ASTM D 882-02
Alargamiento a la rotura	295	310	%	ASTM D 882
Estabilidad dimensional	1.5		%	10 min / 50°
Estabilidad dimensional	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Resistencia a la intemperie	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Cold resistance	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

