

DICRISTAL 50 PLUS

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples, Glamping

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	610		g/m ²	ISO 3801
Laize	140		cm	
Longueur de rouleau	50		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	275	240	Kg/cm ²	ASTM D 882
Résistance déchirure	9.5	6	Kg/mm	ASTM D 1004
Allongement à la rupture	295	310	%	ASTM D 882
Stabilité Dimensionnelle	1.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Tenue au froid	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

