

DICRISTAL 50 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna, Glamping (luksusowy kamping)

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	610		g/m ²	ISO 3801
Transmisja światła	92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

Odporność tkaniny

Elastyczność	40		PHR	
Odporność na zerwanie	27.6	24.2	N/mm ²	ASTM D 882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	295	310	%	ASTM D 882
Stabilność wymiarowa	1.5		%	10 min / 50°
Stabilność wymiarowa	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Wytrzymałość na zimno	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

