

# DICRISTAL 75 PLUS

## Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

### Características generales

Espesor	0.75		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	915		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Transmisión de luz	92		%	
Anchos	140		cm	
Longitudes de corte	30		ml	

### Resistencia del tejido

Dureza	46		PHR	
Resistencia a la rotura	25.4	22.1	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882-02
Alargamiento a la rotura	300	310	%	ASTM D 882
Estabilidad dimensional	2		%	10 min / 50°
Estabilidad dimensional	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Resistencia a la intemperie	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Cold resistance	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

