

DICRISTAL 75 PLUS

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.75		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	915		g/m ²	ISO 3801
Transmission lumineuse	92		%	
Laize	140		cm	
Longueur de rouleau	30		m	

Résistance du tissu

Flexibilité	46		PHR	
Résistance à la rupture	25.4	22.1	N/mm ²	ASTM D 882-02
Allongement à la rupture	300	310	%	ASTM D 882
Stabilité Dimensionnelle	2		%	10 min / 50°
Stabilité Dimensionnelle	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Résistance aux intempéries	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Tenue au froid	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

