

# DICRISTAL 75 PLUS

## Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Epaisseur	0.75		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	880		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	140		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	255	220	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D 882
Résistance déchirure	13	7	Kg/mm	ASTM D 1004
Allongement à la rupture	300	310	%	ASTM D 882
Stabilité Dimensionnelle	2		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Tenue au froid	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

