

# DICRISTAL 75 PLUS

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Spessore	0.75		mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Transparent Anti UV			
Peso	915		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Trasmissione della luce	92		%	
Altezze	140		cm	
Lunghezza di taglio	30		ml	

## Resistenza del tessuto

Durezza	46		PHR	
Resistenza alla rottura	25.4	22.1	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882-02
Allungamento alla rottura	300	310	%	ASTM D 882
Stabilità dimensionale	2		%	10 min / 50°
Stabilità dimensionale	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Resistenza alle intemperie	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Resistenza al freddo	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

