

DICRISTAL FR 50

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

| Caractéristiques | Valeurs | | Unités | Normes |
|-----------------------------------|---------------------|-------|------------------|----------|
| | Chaîne | Trame | | |
| Caractéristiques générales | | | | |
| Epaisseur | 0.5 | | mm | ISO 5084 |
| Enduction | PVC | | | |
| Finition | Transparent Anti UV | | | |
| Poids | 650 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Laize | 137 | | cm | |
| Longueur de rouleau | 50 | | ml | |

Résistance du tissu

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------|
| Résistance à la rupture | 26 | 24 | MPa | ISO 527-3/2/200 |
| Allongement à la rupture | 240 | 260 | % | ISO 527-3/2/200 |
| Stabilité Dimensionnelle | -4 | | % | DIN 53377 |
| Tenue au froid | -10 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Tenue à la chaleur | 50 | | °C | [24h] |
| | | M2 | | NF P 92 503 |
| Résistance au feu | B1 | | | DIN 4102 |
| | BS | | | BS 7837 |



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

