

DICRISTAL FR 50

Fiche technique

Applications : Fenêtres souples

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.5		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Transparent Anti UV			
Poids	650		g/m ²	ISO 3801
Laize	137		cm	
Longueur de rouleau	50		m	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	265	245	Kg/cm ²	ASTM D 882
Résistance déchirure	8.4	8.4	Kg/mm	ASTM D 1004
Allongement à la rupture	240	260	%	ASTM D 882
Stabilité Dimensionnelle	4		%	DIN 53377
Tenue au froid	-10		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	50		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR
TEXTILES



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.