

# Dicoplan

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Flexible Rolltoren, Schutzplanen für den Agrarbereich, Schutzüberzug, Auflieger, LKW-Abdeckung

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Trärgewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	680		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breiten	250 250 250 300 300 300		cm	
Schnittlängen	30 60 250 30 60 250		ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

