

# Dicoplan

## Ficha técnica

Uso recomendado : Puertas flexibles, Tarpaulins for agriculture, Funda protectora, Lonas publicitarias para camiones, Cubiertas de lona para camiones

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	250 250 250 300 300 300		cm	
Longitudes de corte	30 60 250 30 60 250		m	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

