

Dicoplan

Ficha técnica

Uso recomendado : Puertas flexibles, Tarpaulins for agriculture, Funda protectora, Lonas publicitarias para camiones, Cubiertas de lona para camiones

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m ²	ISO 3801
Anchos	250 250 250 300 300 300		cm	
Longitudes de corte	30 60 250 30 60 250		m	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

